

KLEIBERIT 650.0.02

UV-Haftgrund, transparent

Anwendungsgebiet

- Photosensitiver UV-Haftgrund für die Anwendung auf Melamin-Substrat

Eigenschaften von 650.0.02

Basis: UV-härtbare Acrylate

Spez. Gewicht (bei 20 °C): ca. 1,03 g/cm³

Festkörper: >99 % (theoretischer Wert)

Farbe: farblos, typisch

Lieferviskosität (bei 20 °C)

6 mm DIN-Becher: 105 +/- 15 Sekunden

Kennzeichnung: siehe unser Sicherheitsdatenblatt

Verarbeitung

Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur:
22 – 28 °C

Auftrag mittels Lackwalze: 10 - 15 g/m²

Verarbeitungsviskosität: Lieferviskosität

Vor der Verarbeitung gründlich maschinell aufrühren.

Alle verarbeitungsrelevanten Eigenschaften sind vor der Verarbeitung zu prüfen.

Trocknung/UV-Härtung

Angelieren: 10 m/min

UV-Dosis*: 200 - 350 mJ/cm² (Hg)

* Bei den angegebenen UV-Dosen handelt es sich um Erfahrungswerte basierend auf Messungen mit „UV-Disc A002400 (Full-UV: 250 – 410 nm)“ von UV-Technik.

Es ist unbedingt notwendig die Verarbeitungsbedingungen für optimale Ergebnisse vor Produktionsstart zu bestimmen.

Diese hängen sowohl von der Anlagentechnik, als auch vom zu beschichtenden Untergrund ab.

Die Endigenschaften wie z.B. Haftung, Kratzbeständigkeit und Schleifbarkeit müssen kontinuierlich überwacht werden.

Reinigung

Auftragsgeräte und Maschinenteile bei Verschmutzung umgehend mit KLEIBERIT 820.0 reinigen.

Gebindegrößen

KLEIBERIT 650.0.02:

Kunststoffkanister 20 kg netto

Blecheimer 25 kg netto

Reiniger

KLEIBERIT 820.0:

Blechkanne 22 kg netto

Weiteren Gebindegrößen auf Anfrage.

Lagerung

In geschlossenen Originalgebinden (bei 5 - 25 °C) mindestens 6 Monate lagerfähig.

Bei erhöhten Temperaturen kann sich die Lagerfähigkeit verkürzen.

Vor Licht-, Wärmeeinwirkung und vor Frost schützen.

Stand 27.03.2024 ga; ersetzt vorherige Version

KLEIBERIT 650.0.02

Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung

Abfallschlüssel 080111

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.