

KLEIBERIT 650.0.02

Base adesiva UV, transparente

Campos de aplicação

- Base adesiva UV fotossensível para aplicação em substrato de melamina

Características do 650.0.02

Base: acrilato endurecível por raios ultravioleta

Peso espec. (a 20°C): aprox. 1,03 g/cm³

Sólidos: >99 % (valor teórico)

Côr: incolor, típico

Viscosidade em estado de entrega (a 20°C)

Copo DIN 6 mm: 105 +/- 15 segundos

Identificação:

Ver nossa ficha de segurança.

Aplicação

Temperatura de aplicação e dos substratos: 22 – 28°C

Aplicação com rolo para verniz: 10 – 15 g/m²

Viscosidade de processamento:

viscosidade de fornecimento

Antes de usar o produto mexa bem o mesmo com a máquina.

Todas as propriedades relevantes para o processamento devem ser verificadas antes do processamento.

Secagem / endurecimento UV

Gelificação: 10 m/min

Dose UV*: 200 – 350 mJ/cm² (Hg)

* As doses mencionadas são valores com base em experiências com medições com um "Disco UV A002400 (Full-UV: 250 – 410 nm)" da UV-Technik.

É extritamente necessário em estabelecer as condições de aplicação antes de iniciar a produção para garantir ótimos resultados.

Estes resultados dependem da aparelhagem de aplicação e do substrato a ser revestido. As características finais, como por exemplo a adesividade, resistência à ranhuras e aptidão de lixamento devem ser monitorizados continuamente.

Somente para uso profissional.

Limpeza

Os utensílios de trabalho e peças de máquinas devem ser limpados imediatamente com KLEIBERIT 820.0.

Embalagens

KLEIBERIT 650.0 02:

balde de plástico de	20 kg neto
balde de metal de	25 kg neto

Limpador

KLEIBERIT 820.0:

bidão de metal de	22 kg neto
-------------------	------------

Outras embalagens sob pedido.

Armazenamento

KLEIBERIT 651.0.02 pode ser armazenado em temperatura ambiente (5 - 25°C) durante no mínimo 6 meses em sua embalagem original, herméticamente fechada.

Temperaturas mais elevadas encurtam o tempo de armazenamento.

Proteger contra luz, calor e geadas.

21.102024/cp Substitui a versão de data anterior

KLEIBERIT 650.0.02

Eliminação de resíduos

O descarte do conteúdo e/ou recipientes deve cumprir todas as regulamentações federais, estaduais e locais aplicáveis. Nossos recipientes são feitos de material reciclável.

Service

Nosso departamento de aplicação pode ser consultado a qualquer momento sem compromisso. As declarações feitas baseiam-se na nossa experiência adquirida até à data. Devem ser considerados como informações sem compromisso. Por favor, teste e estabeleça por si mesmo a adequação de nossos produtos para seus fins específicos. Nenhuma responsabilidade que exceda o valor do nosso produto pode ser derivada das declarações anteriores. Isto também se aplica ao serviço de consultoria técnica que é prestado gratuitamente e sem compromisso.