

# KLEIBERIT 657.0.92

**UV-härtender Walz-Decklack,  
Supermatt, Farbe 092 für KLEIBERIT  
HotCoating®**

## Anwendungsgebiet

- Photosensitiver UV-Decklack für die KLEIBERIT HotCoating® Technologie in Farbe 092 und einer Glanzgradeinstellung von < 5 Einheiten

## Eigenschaften von 657.0.92

**Basis:** UV-härtbare Acrylate

**Spez. Gewicht (bei 20 °C):** ca. 1,35 g/cm<sup>3</sup>

**Festkörper:** 99 ± 1 %

**Farbe:** 092

**Glanzgrad 60°:** < 5 Einheiten  
der Glanzgrad ist abhängig von den Verarbeitungsparametern

**Lieferviskosität (bei 20 °C)**

**6 mm DIN-Becher:** 25 - 35 Sekunden

**Kennzeichnung:** siehe unser Sicherheitsdatenblatt

## Verarbeitung

Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur:  
22 - 28 °C

Auftrag mittels Lackwalze: 25 - 45 g/m<sup>2</sup>

Verarbeitungsviskosität: Lieferviskosität

**Vor der Verarbeitung gründlich aufrühren.**  
**Alle verarbeitungsrelevanten Eigenschaften**  
**sind vor der Verarbeitung zu prüfen.**

## Trocknung/UV-Härtung

Vorhärtung: Excimer

Aushärten: 10 m/min

UV-Dosis\*: 880 - 930 mJ/cm<sup>2</sup> (Hg) und

UV-Dosis\*: 350 - 400 mJ/cm<sup>2</sup> (Ga)

\* Bei den angegebenen UV-Dosen handelt es sich um Erfahrungswerte basierend auf Messungen mit „UV-Disc A002400 (Full-UV: 250 – 410 nm)“ von UV-Technik.

**Es ist unbedingt notwendig die Verarbeitungsbedingungen für optimale Ergebnisse vor Produktionsstart zu bestimmen.**

Diese hängen sowohl von der Anlagentechnik, als auch vom zu beschichtenden Untergrund ab. Die Endeneigenschaften wie z.B. Haftung, Kratzbeständigkeit und Schleifbarkeit müssen kontinuierlich überwacht werden.

## Reinigung

Auftragsgeräte und Maschinenteile bei Verschmutzung umgehend mit KLEIBERIT 820.0 reinigen.

## Gebindegrößen

**KLEIBERIT 657.0.92 UV-Decklack:**

Blecheimer 30 kg netto

## Reiniger

**KLEIBERIT 820.0:**

Blechkanne 22 kg netto

Weiteren Gebindegrößen auf Anfrage.

## Lagerung

In geschlossenen Originalgebinden (bei 20 - 25 °C) mindestens 12 Monate lagerfähig.

Bei erhöhten Temperaturen kann sich die Lagerfähigkeit verkürzen.

Empfohlene Transporttemperatur -10 - 35 °C.  
Das Produkt ist nicht frostempfindlich bis 0 °C.  
Vor Licht- und Wärmeeinwirkung schützen.

Stand 05.03.2025 ga; ersetzt vorherige Version

## KLEIBERIT 657.0.92

### Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung

Abfallschlüssel 080111

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

### Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.