

KLEIBERIT 657.4.11

**UV-härtender Walz-Decklack,
Supermatt, Farbe 111 (Kasmir) für
KLEIBERIT HotCoating®**

Anwendungsgebiet

- Photosensitiver UV-Decklack für die KLEIBERIT HotCoating® Technologie in Farbe 111 und einer Glanzgradeinstellung von < 5 Einheiten

Eigenschaften von KLEIBERIT 657.4.11

Basis: UV-härtbare Acrylate
Spez. Gewicht (bei 20 °C): ca. 1,23 g/cm³

Festkörper: 99 ± 1 %
Farbe: 111
Glanzgrad 60°: < 5 Einheiten
 der Glanzgrad ist abhängig von den Verarbeitungsparametern

Lieferviskosität (bei 20 °C)
6 mm DIN-Becher: 25 - 35 Sekunden

Kennzeichnung: siehe unser Sicherheitsdatenblatt

Verarbeitung

Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur:
22 - 28 °C
 Auftrag mittels Lackwalze: 25 - 45 g/m²
 Verarbeitungsviskosität: Lieferviskosität

Vor der Verarbeitung gründlich aufrühren.
Alle verarbeitungsrelevanten Eigenschaften sind vor der Verarbeitung zu prüfen.

Trocknung/UV-Härtung

Vorhärtung: Excimer
 Aushärten: 10 m/min
 UV-Dosis*: 880 - 930 mJ/cm² (Hg) und
 UV-Dosis*: 350 - 400 mJ/cm² (Ga)

* Bei den angegebenen UV-Dosen handelt es sich um Erfahrungswerte basierend auf Messungen mit „UV-Disc A002400 (Full-UV: 250 – 410 nm)“ von UV-Technik.

Es ist unbedingt notwendig die Verarbeitungsbedingungen für optimale Ergebnisse vor Produktionsstart zu bestimmen.

Diese hängen sowohl von der Anlagentechnik, als auch vom zu beschichtenden Untergrund ab. Die Endeigenschaften wie z.B. Haftung, Kratzbeständigkeit und Schleifbarkeit müssen kontinuierlich überwacht werden.

Reinigung

Auftragsgeräte und Maschinenteile bei Verschmutzung umgehend mit KLEIBERIT 820.0 reinigen.

Gebindegrößen

KLEIBERIT 657.4.11 UV-Decklack:
 Bleicheimer 30 kg netto

**Reiniger
KLEIBERIT 820.0:**
 Blechkanne 22 kg netto

Weiteren Gebindegrößen auf Anfrage.

Lagerung

In geschlossenen Originalgebinden (bei 20 - 25 °C) mindestens 12 Monate lagerfähig. Bei erhöhten Temperaturen kann sich die Lagerfähigkeit verkürzen.

Empfohlene Transporttemperatur -10 bis 35 °C. Das Produkt ist nicht frostempfindlich bis 0 °C. Vor Licht- und Wärmeeinwirkung schützen.

Stand 17.07.2024 xv; ersetzt frühere Ausführungen

KLEIBERIT 657.4.11

Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung

Abfallschlüssel 080111

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.